


■特長 3 : PVDF 表面コーティング

表面トップコートに PVDF (2 フッ化ポリビニリデン樹脂)を配合しています。

① 高い撥水作用

- ◎ 汚れ分子を含む水滴を撥水して汚れの滞留を防ぎ、染み付きを抑えます。
- ◎ 高い撥水性と表面フラット性により、通常品より摩擦係数を40%低減。滑雪性に優れます。




② 抗酸化作用によるコーティング材の保護

- ◎ 樹脂に含まれる可塑剤等の酸化を防ぎ、表面クラック（ミクロレベルのひび割れ現象）を抑えます。
- 柔軟性、耐久性を長期間保持。（開閉式にも対応）
- ◎ 耐褪色性アップ (ΔE 2.0 以下)

③ 表面クラック防止による利点

- ◎ 表面クラックを抑えることで紫外線の侵入を防ぎ、ポリエスチル糸を保護。張力安定を長期維持します。
- ◎ 汚れの内部侵入を防ぎ、染み付きを抑えます。

膜材表面の経年劣化 (UV促進曝露社内試験より)



製品物性データ

基布	1100 dtex PES	—
重量	660 g/m ²	JIS L 1096
厚さ	0.51 mm	JIS L 1096
引張強度	タテ 1500 × 細 1500 N/3cm	JIS L 1096
引裂強度	タテ 200 × 細 200 N	JIS L 1096
表面処理	PVDF 配合コーティング	—
透光率	9.0 % (カラー: シャンパン)	EN 14501
防水性	防水性あり	—
最大許容温度	-30～+70°C	—
防炎認定	日本防炎協会 防炎製品番号 F-08024	—
国交省大臣認定	法第37条第二号 (建築材料の品質) MMEM 9039 施行令第109条の5第一号 (屋根の防火材料) UW 9021	—
品質規定	ISO 9001 準拠	—
幅 x 長さ	2.04 x 50 m乱	—

- **10年耐久性能** 10年使用後の残留引張強度は基準強度 (1226 N/3cm) の70%以上を保持します。10年耐久性能は保証するものではありません。
- **雪国での使用** 滑雪性に優れますが滑雪を保証するものではありません。
- **加工性** 本製品は表面研磨なしで高周波及び熱溶着が可能です。ご使用的機械で溶着時間、温度等の設定を調整して必ず溶着試験を行ってください。

滑雪
性能

防炎

10年
耐久

PVDF
防汚

防水性

602 PVDF シャンパン No.50813

Preconstraint® 602 PVDF

Serge Ferrari


建築用高張力膜材として知られる Preconstraint シリーズの技術をベースに、テント倉庫のために開発した製品です。テント倉庫用膜材に求められる耐久性・防汚性を備え、コストバランスにも優れます。

■ プレコントラント®製法による優れた寸法安定性と耐久性能

Preconstraint 602 PVDF には、セルジュ・フェラーリの独自製法であるプレコントラント®製法が使用されています。

テクニカル・テキスタイルの製造工程においては、タテ糸方向のみに強いテンションがかかるのが通常ですが、プレコントラント®製法では、タテ糸・ヨコ糸の両方向にプリテンションを加えています。これにより、タテ方向と同様にヨコ方向も伸び率が小さく、荷重に対するタテ/ヨコの伸び率がほぼ同じという特長があります。

また、ヨコ糸方向にもプリテンションを加えることで、平らになった基布の上に均一なコーティングを施すことができます。このコーティング層が基布を守り、優れた耐久性を発揮します。





■ 特長 1：ヨコ方向のたわみが小さい

- ・経年によるヨコ方向のたるみを抑えます。
- ・風によるバタつき、水たまり・雪だまりの発生を抑えます。
- ・テント倉庫では軒付近のシワの発生を抑えます。

ヨコ方向にテンションをかけた時のたわみ幅

ヨコ方向に張り目で固定した状態より 1/2 程度です。
ヨコ方向にヨコスパンで試験を張った場合、たわみ幅は通常品の 1/2 程度となります。

荷重 2000N/mを与えた時の伸び率



■ 特長 2：通常品の 2 倍のコーティング層


基布の上のコーティング層が、通常品の約 2 倍の厚みです。

- ・ポリエステル糸を紫外線から長期間保護します。
- ・ポリエステル糸の張力を長期間維持します。

紫外線/大気汚染/摩耗への保護層が厚い



紫外線/大気汚染/摩耗への保護層が薄い



Preconstraint 602 PVDF

通常品 (650 g/m²)